

Granulés de bois DIN plus et ENplus 100% Résineux



Diamètre	6 (±0,6) mm
Teneur en eau	6-8 %
Durabilité mécanique	≥ 98,5 %
Taux de cendre 550°C	≤ 0,5 %
Masse volumique	650 - 700 kg/m ³

GRANULÉS DE BOIS PRODUITS DANS NOS USINES

Diamètre de 6 mm. A utiliser uniquement dans des appareils de chauffage appropriés et conformes aux spécifications du fabricant et exigences légales. Protéger de l'humidité pendant le transport et lors du stockage.

